

RESINOL 90R

Proprietà tipiche del prodotto polimerizzato

Proprietà	Temperatura	Valore
Max di lambda di T.		48 °C
dynamic shear modulus at	- 100 °C	1370 N/mm2
dynamic shear modulus at	+ 0 °C	373 N/mm2
dynamic shear modulus at	+ 150 °C	2,5 N/mm2
E-modulus		5,5 N/mm2
pressure strength		1,6 N/mm2
Durezza, Shore D		47
Resistività superficiale		6,7E+12 Ohm
Resistività interna		3,1E+11 Ohm
Coeff. di espansione termica		1.79*E-4 1/K

Thermal degree of a Resinol 90R polymer under dynamic heatup conditions (5°K/min)

