

## RESINOL RTC

### Proprietà tipiche del prodotto polimerizzato

Proprietà	u.m.	Valore
Compressive Modulus, ISO 604	psi	157,850
Compressione a rottura	psi	15,675
% Compressione a rottura	%	37,9
Durezza, ISO 868, Durometer D		82
Coefficiente dilatazione termica	Cm/cm°C	$1,5 \times 10^{-4}$
Resistenza alla Temperatura	°C	Da -50 °C a +220°C

perdita di peso% Resinol RTC polimerizzato sotto stress dinamico (5°C/min)

